

	LUCASER FLEX DERZ DOLGU TEKNİK BİLGİ FORMU		SAYFA NO 1 / 2
	DOKUMAN KODU F.108	YÜRÜRLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --

Tanımı

Beyaz çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, beyaz ve renkli derz dolgudur.

Kullanım Alanları

Seramik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerin 1 – 10 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri / Avantajları

Doğaltaş kaplamalarının derzlenmesinde yüksek performans sağlar.
Yoğun trafiğe maruz zeminler ve yerden ısıtılmalı döşemelerde kolaylık sağlar.

Ürün Bilgileri

Şekil :	Çimento esaslı, polimer katkılı toz
Renk :	Beyaz, 10 farklı renk seçeneği
Ambalaj :	20 kg'lık kraft torba
Raf Ömrü :	Rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay
Uygulama Geniřlięi:	1 – 10 mm
Birim Aęırlıęı:	1100 ± 100 gr/lt

Yüzey Hazırlama

Derz uygulama öncesi, kaplama malzemelerinin tam olarak yapıştırılmış olması gerekmektedir. Yapıştırıcı uygulama sonrası derz aralıklarının tamamen temizlenmiş olmalı ve derz boşlukları nemli bir sünger yardımı ile nemlendirilmelidir.

Uygulama

Yeterli büyüklükteki temiz bir kaba 1 torba için 6 - 7 litre su konur. Lucaser Derz Dolgu suya yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırılan malzeme 5 dk kadar dinlendirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilir.

Hazırlanan harç, sert kauçuk yapıda derz malası ile derz boşluklarına doldurulur. Uygulama sonrası ortam sıcaklığına bağlı olarak, 15 – 20 dakika arasında hafif nemli bir sünger yardımı ile yüzey tamamen silinir.

Uygulama Aletleri

El mikseri, derz malası, sünger uçlu mala, çekpas, kauçuk uçlu mala

Raf Ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

	LUCASER FLEX DERZ DOLGU TEKNİK BİLGİ FORMU		SAYFA NO 1 / 2
	DOKUMAN KODU F.108	YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --

Kullanım Miktarı

Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesi boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.

Seramik Ebatlar	Derz Geniřlięi			
	3 mm	6 mm	8 mm	12 mm
20X20 cm	400 gr/m ²	700 gr/m ²	1000 gr/m ²	1300 gr/m ²
25X40 cm	300 gr/m ²	500 gr/m ²	600 gr/m ²	800 gr/m ²
33X33 cm	250 gr/m ²	450 gr/m ²	550 gr/m ²	750 gr/m ²
60X60 cm	150 gr/m ²	300 gr/m ²	350 gr/m ²	500 gr/m ²

Uyarılar Ve Önlemler

Uygulama ortamının sıcaklıęı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.

řiddetli yağmur ve güneř altında önlem alınmadan uygulama yapılmamalıdır.

Ürün içerisine kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

Ürünün güvenli uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz.

Belirtilen 23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ortamında geçerlidir.

Performans Bilgileri

Ařınma Dayanımı	≤ 1000 mm ³	TS EN 13888
Kuru Depolama Sonrası Eğilme Dayanımı	≥ 2,5 N/mm ²	
Donma-Çözünme Sonrası Eğilme Dayanımı	≥ 2,5 N/mm ²	
Kuru Depolama Sonrası Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²	
Donma-Çözünme Sonrası Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²	
Büzölme	≤ 3 mm/m	
Su Emme (30 dakika sonra)	≤ 2 gr	
Su Emme (240 dakika sonra)	≤ 5 gr	

Ambalaj

20 kg'lık kraft torbalarda (palette 64 adet 1280 kg)

Ankara Alçı Mad. Kim. İnř. Ve Tic. A.ř.

Ankara – Konya Yolu 29 Km. Oęulbey Mah. 163/1 Gölbaşı / ANKARA

Tel: +90.312.615.52.43 | Fax: +90. 312.615 53 19 | E-mail : info@lucaser.com.tr